FICHE TECHNIQUE REDUFLEX BLUE



Information produit

Catégorie	Revêtement photo-sélectif pour les serres
Description	ReduFlex Blue est un revêtement photo-sélectif qui a un effet bénéfique sur la culture et la production de différentes plantes. Par exemple pour les roses cou-pées, puisqu'il modifie le rapport entre la lumière rouge et la lumière bleue dans le spectre. ReduFlex Blue est normalement appliqué avant l'été.
Propriétés	• Diminution de la température des plantes et des bourgeons • Abaisse la température des serres grâce à une forte réflexion du rayonnement infrarouge • Augmente la longueur des tiges des roses en réfléchissant une plus grande quantité de lumière bleue • Résistance élevée à l'usure • Convient pour le verre, l'acrylate, le polycarbonate et les films plastiques • Facile à éliminer à l'aide de ReduClean.
Usage recommandé	Pour l'extérieur des toitures de serre
Surface conseillée	Convient pour le verre, l'acrylate, le polycarbonate et les films plastiques
Utilisateurs identifiés	Industriel – Réservé à un usage professionnel

Spécifications techniques

Aspect physique	Liquide
Couleur	Beige et bleu
Odeur	Caractéristique
pH	9
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable
Densité	1,1 g/cm^3
Viscosité	7500 mPa.s Brookfield RV, spindle 5, 10 rpm, 20°C
Résistance à l'usure	Une concentration plus élevée de ReduFlex Blue est plus résistante à l'usure qu'une concentration plus faible. Une quantité ou une intensité de précipitations supérieures à la moyenne augmentera l'usure de la couche.
Plus transparent lorsque humide	Légèrement
Réglementation de transport (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Pas de restrictions

Conditions de stockage

Conditionnement	Seau de 15 kg (= 13,4 l) 1 palette contient 33 ou 44 seaux
Durée de conservation	Les conditionnements non ouverts ont une durée de conservation de 2 ans. Après un an, il est nécessaire de bien remuer avant de mélanger le produit à l'eau. Conservez uniquement dans le conditionnement d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les produits doivent être protégés contre le gel (au-dessus de 5 °C) et contre la surchauffe (au-dessus de 35 °C).

Cette fiche technique est basée sur de nombreuses années d'expérience. Nous ne pouvons pas être tenues responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit ou d'un non respect des recommandations énoncées.
Le client doit vérifier, en utilisant les informations mises à sa disposition, si les produits fournis sont adaptés à l'application envisagée. En cas de doute, consultez nos spécialistes techniques via sales@redusystems.com.

ReduSystems est une marque de Lumiforte®

ReduSystems®

FICHE TECHNIQUE REDUFLEX BLUE



Mode d'emploi

Préparation de la surface	La surface doit être propre et sèche avant d'appliquer ReduFlex Blue. Une surface propre améliore la durabilité. Il est préférable de fermer le bassin d'irrigation pendant l'application de ReduFlex Blue.
Conditions météorologiques	• Une température extérieure entre 10 et 25 °C. • Vitesse du vent inférieure à 2 m/s (7 km/h) • Pour un séchage rapide : humidité relative (HR) < 80 % • Ne pas appliquer ReduFlex Blue sur une surface humide ou lorsqu'on prévoit de la pluie dans les 12 heures
Protection personnelle	• Lunettes de protection • Gants de protection

Quantité

	SEAUX / HA		**OMBRAGE HÉMISPHÉRIQUE NET** VERRE EXCLUS	**OMBRAGE HÉMISPHÉRIQUE BRUT** VERRE INCLUS	**OMBRAGE PERPENDICULAIRE NET** VERRE EXCLUS	
	MACHINE	**MANUELLE**	**PAR**	**PAR**	**PAR**	**NIR**
ReduFlex Blue	22	24	40%	51%	37%	46%
15 kg = 13,5 l	18	20	33%	45%	30%	38%

Les données mentionnées ci-dessus sont les valeurs d'ombrage maximales obtenus dans des conditions idéales, dans un laboratoire. En fonction de la technique d'application, de la météo et du type de serre, les valeurs d'ombrage obtenus par l'utilisateur final peuvent variées.

Dilution	Diluez ReduFlex Blue avec de l'eau propre pour préparer votre liquide de pulvérisation : Application à la machine : 1 000 – 1 500 litres de liquide de pulvérisation pour 10 000 m² Application à la main : 1 700 – 2 000 litres de liquide de pulvérisation pour 10 000 m²
Qualité de l'eau	Notre préférence est de toujours utiliser de l'eau propre avec un pH entre 6 et 8, et une CE entre 30 et 60 mS/s. Surtout si vous utilisez une autre eau (par exemple, de l'eau osmosée ou de l'eau de puits).
Temps de séchage	Le temps de séchage dépend de la température extérieure, de la température du verre et de la vitesse du vent. Le revêtement doit avoir séché avant la tombée de la nuit, car la condensation pourrait endommager la couche. Ne pas appliquer ReduFlex Blue lorsque de la pluie est prévue dans les 12 heures.
Elimination	ReduFlex Blue est facile à éliminer à l'aide de ReduClean. Pulvérisez au moins 250 litres de ReduClean par hectare, dilué avec 5 à 7 volumes d'eau propre. N'appliquez ReduClean que lorsque la surface du toit est sèche et que des pluies abondantes sont prévues dans les prochains jours. La pluie éliminera alors la couche de ReduFlex Blue. Vérifiez si le réseau de distribution d'eau et les environs peuvent supporter le flux de ReduFlex Blue. *N'appliquez pas le ReduClean sur une surface humide ou lorsqu'il pleut.* *Utiliser des sprinklers de refroidissement sur le toit pourrait causer des problèmes d'élimination.*

Environnement

Précautions environnementales	Diluez toujours les produits avec de l'eau en quantité suffisante avant de les utiliser. Éliminez de manière sécurisée, conformément aux réglementations locales/nationales. En cas d'élimination dans le réseau de distribution d'eau, éliminez dans une grande rivière avec une capacité suffisante. Appliquez le revêtement à la machine si possible, cela donne une couche plus uniforme et moins de pertes de produit dans l'environnement. Éliminer l'eau de nettoyage dans un cours d'eau sans débit peut donner de la turbidité ou provoquer un blanchiment, veillez à un débit suffisant.

Cette fiche technique est basée sur de nombreuses années d'expérience. Nous ne pouvons pas être tenues responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit ou d'un non respect des recommandations énoncées.
Le client doit vérifier, en utilisant les informations mises à sa disposition, si les produits fournis sont adaptés à l'application envisagée. En cas de doute, consultez nos spécialistes techniques via sales@redusystems.com.

ReduSystems est une marque de Lumiforte®

ReduSystems®