Topclear

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE	
Categorie	Reiniger om schermmiddelen te verwijderen
Omschrijving	Topclear is het reinigingsmiddel voor doeltreffende verwijdering van de Sudlac schermmiddelen coatings. Met Topclear krijgen telers de volledige controle over wanneer het middel moet worden verwijderd van hun kas.
Eigenschappen	• Eenvoudig aan te brengen • Verdunnen met schoon water • Aanbrengen bij droog weer • Bruikbaar op elk type kas
Aanbevolen gebruik	Voor het verwijderen van Sudlac schermmiddelen coatings
Aanbevolen oppervlak	Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Kleurloos
pH	13
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Ontploffingseigenschappen	Geen
Dichtheid	1,1 g/cm³
Viscositeit	1600 mPa·s Brookfield, 5 rpm, 20°C
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Ja, klasse (ADR): 8, verpakkingsgroep: III

BEWAAROMSTANDIGHEDEN	
Verpakking	Can van 20 l 1 pallet bevat 48 cans
Houdbaarheid	Ongeopende verpakkingen zijn 3 jaar houdbaar. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Lumiforte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via welcome@lumiforte.com.

Sudlac is een merk van Lumiforte®

Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T: +31 (0)13 50 75 399 I CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau, 38130 Echirolles
Frankrijk
T: +33 (0)4 76 23 20 54 I CofC 062 500 954

Topclear

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

GEBRUIKSINSTRUCTIES	
Voorbereiding oppervlak	De cans goed schudden vóór gebruik. Controleer of de waterwegen en omgeving geschikt zijn voor de instroom van Topclear. Sluit bij voorkeur de inlaat van het irrigatiebassin af vóór het aanbrengen totdat het schermmateriaal is verwijderd. Aandachtspunt: Standaardkasdekmaterialen worden niet aangetast door Topclear. Voor speciaal behandelde kasdekmaterialen (diffuus glas, AR-coatings) raden we u aan contact op te nemen met uw leverancier.
Weersomstandigheden	• Spuit de oplossing gelijkmatig op een droog kasoppervlak bij droog weer en bij een minimum-temperatuur van 5 °C • Windsnelheid van minder dan 2 m/s (7 km/u) • Voor snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RV) < 90% • Breng Topclear niet aan op een natte ondergrond of tijdens regen, want het heeft minimaal 20 minuten nodig om te reageren met de coating.
Apparatuur	Het aanbrengen moet worden gedaan door de vloeistof op een van de volgende manieren op het oppervlak te spuiten: • Met een spuitmachine • Handmatig met een spuitpistool • Met een helikopter
Persoonlijke bescherming	• Veiligheidsbril • Beschermende handschoenen • Beschermende kleding
Verdunning	Spuit ten minste 240 liter Topclear per hectare verdund met 1.260 of 1.760 liter water, afhankelijk van de applicatiemethode. Roer continu.
Verwijdering	Breng Topclear gelijkmatig aan op een droog kasdek en laat het ten minste 20 minuten inwerken vóór het afborstelen. Of breng Topclear aan wanneer binnen een week een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht. De regen zal de coating wegspoelen. Zorg dat de coating in zijn geheel wordt bevochtigd. Gedeelten die niet bevochtigd zijn, worden niet verwijderd. Aandachtspunt: Gebruik van daksproeiers voor koeling kan verwijderingsproblemen veroorzaken. Gebruik geen daksproeiers voor het afspoelen. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen om Sudlac-coatings te verwijderen.

MILIEU	
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Verdun producten vóór gebruik altijd met de juiste hoeveelheid water en spoel ze met veel water af. Voer het product op een veilige manier af overeenkomstig met de lokale/nationale voorschriften. Vermijd visuele verkleuring (tijdelijk en onschadelijk) van het water door: • Te lozen op een brede rivier met voldoende capaciteit en stroming; • De buis onder het wateroppervlak te laten uitstromen: een lozingspunt boven het wateroppervlak kan schuimvorming veroorzaken. Als het reinigingswater wordt opgevangen en hergebruikt, heeft de faciliteit aparte compartimenten nodig omdat de resten van de coating en de reiniger tijd nodig hebben om te bezinken. Controleer de bruikbaarheid van het irrigatiewater in het bassin na reiniging.

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Lumiforte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via welcome@lumiforte.com.

Sudlac is een merk van Lumiforte®

Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T: +31 (0)13 50 75 399 I CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau, 38130 Echirolles
Frankrijk
T: +33 (0)4 76 23 20 54 I CofC 062 500 954